



生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1 2 3 4 5 6 7						
			耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3	3	3以上
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
昇華(級)	JIS L 0854	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
はっ水度(級)	JIS L 1092		5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5
耐水度(mm)	JIS L 1092 A法		10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925		100	100	100	100	100	100	100
紫外線防汚係数	JIS L 1925		100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上
UPF格付値	JIS L 1925		50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+
可視光線透過率(%) JIS L 1925	分光光度計法		100	100	100	100	100	100	100
遮光率(%)	JIS L 1925 A法		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
遮熱率(%)	JIS L 1951 区分記号		49	51	58	62	59	58	59
			S45	S45	S55	S55	S55	S55	S55

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)
	
	
	
	
	
	
	
	

添付白布	綿・ナイロン (昇華) 綿・ポリエステル
生地見本	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">1 BK </div> <div style="text-align: center;">2 GY (ジャアレ) </div> <div style="text-align: center;">3 SX (ジャアレ) </div> <div style="text-align: center;">4 OF </div> <div style="text-align: center;">5 BE </div> <div style="text-align: center;">6 SBE (ジャアレ) </div> <div style="text-align: center;">7 LV </div> </div>
処理	担当 確認 発行 2025年10月27日 検査機関 № 25-SZ-055351 (1/1) 上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター QTEC深セン試験センター (TEL) 0755-8229-6086

依頼者記載欄	
納入先	会社名 地区・店名・MD 分類コード 商品コード 納入者コード
依頼者	会社名 (株)ワールドパーティー TEL 06-6693-2065 担当者 依頼日 2025年9月22日
品名	26SS_UVO量産生地検査_3
品番	(関連品番・その他) 色数 7
判定	適用規格 ワールドパーティー基準 生地検査 染色 合格(7)色-不合格()色 堅牢度 合格-不合格- 物性 合格-不合格- 機能性 合格-不合格-
備考	・試験項目は依頼者の指示による。 ・検査結果がそのまま洋傘製品の性能を示すものではない。

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。

