



# 生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。  
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

染色堅牢度	項目	試験方法	生地№	1	2	3	4	5	6	7
	耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3	3	3以上	3以上	3	3以上
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	水(級)	JIS L 0846	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	昇華(級)	JIS L 0854	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	はっ水度(級)	JIS L 1092		5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5
	耐水度(mm)	JIS L 1092 A法		10000以上						
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925		100	100	100	100	100	100	100	
紫外線防汚係数 (UPF)	JIS L 1925		100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	
UPF格付値	JIS L 1925		50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	
可視光線透過率(%) (400-780nm)	分光光度計法		100	100	100	100	100	100	100	
遮光率(%)	JIS L 1955 A法 (10000lx)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
遮熱率(%)	JIS L 1951 区分記号		49	51	58	62	59	58	59	
			S45	S45	S55	S55	S55	S55	S55	

  

物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....
				....	.....			....	.....	.....

  

添付白布	綿・ナイロン (昇華) 綿・ポリエステル
------	----------------------

  

生地見本	1 BK	2 GY (ジャフレ)	3 SX (ジャフレ)	4 OF	5 BE	6 SBE (ジャフレ)	7 LV

  

処理	担当	確認	発行	検査機関
			2025年10月27日	上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター QTEC深セン試験センター (TEL) 0755-8229-6086
			№ 25-SZ-055351 (1/1)	

  

依頼者記載欄	
納入先	納入者コード
会社名	(株)ワールドパーティー
地区・店名・MD	TEL 06-6693-2065
分類コード	
商品コード	
担当者	
依頼日	2025年9月22日
品名	26SS_UVO量産生地検査_3
品番	(関連品番・その他) 色数 7
適用規格	ワールドパーティー基準
判定	染色 合格(7)色-不合格( )色 堅牢度 合格-不合格- 物性 合格-不合格- 機能性 合格-不合格-
備考	・試験項目は依頼者の指示による。 ・検査結果がそのまま 洋傘製品の性能を示すものではない。

  

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。  
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。



# 生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。  
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1 2 3 4 5 6 7						
			耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3以上	3	3以上
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
昇華(級)	JIS L 0854	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
はっ水度(級)	JIS L 1092		5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5	5, 5, 5
耐水度(mm)	JIS L 1092 A法		10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925		100	100	100	100	100	100	100
紫外線防護係数 (UPF)	JIS L 1925		100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上
UPF格付値	JIS L 1925		50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+
可視光線透過率(%) (400-780nm)	分光光度計法		100	100	100	100	100	100	100
遮光率(%)	JIS L 1055 A法 (10000lx)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
遮熱率(%)	JIS L 1951		64	53	61	57	56	59	61
	区分記号		S55	S45	S55	S55	S55	S55	S55

  

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		よこ(コース)		項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)		よこ(コース)	
			.....	.....	.....	.....				.....	.....	.....	.....

  

項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

依頼者記載欄		
納入先	会社名	
	地区・店名・MD	
	分類コード	
	商品コード	
	納入者コード	
依頼者	会社名 (株)ワールドパーティー	
	TEL 06-6693-2065	
	担当者	
	依頼日 2025年10月16日	
品名	26SS_UVOCALM量産生地検査_3	
品番	(関連品番・その他) 色数 7	
適用規格	ワールドパーティー基準	
判定	生地検査 染色堅牢度	合格 (7)色 - 不合格 ( )色
	物性	合格 - 不合格
	機能性	合格 - 不合格
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>試験項目は依頼者の指示による。</li> <li>検査結果がそのまま 洋傘製品の性能を示すものではない。</li> </ul>	

添付白布 綿・ナイロン (昇華) 綿・ポリエステル

生地見本 1 BE 2 BK 3 BL 4 GR 5 GY 6 LBR 7 PK

担当 確認 発行 2025年12月11日 検査機関

№ 25-SZ-055350 (1/1)

上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司  
 一般財団法人 日本纖維製品品質技術センター  
 QTEC深セン試験センター  
 (TEL) 0755-8229-6086

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。  
 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。