



生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

染色堅牢度	項目	試験方法	生地№	1	2	3	4	5	6	7	依頼者記載欄		
	耐光(級)	JIS L 0842 第3露光法	変	3以上	3以上	3以上	3	3以上	3以上	納入先	会社名
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	地区・店名・MD	
			湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	分類コード	
	水(級)	JIS L 0846	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	商品コード	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	納入者コード	
	昇華(級)	JIS L 0854	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	会社名	(株)ワールドパーティー
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	TEL	06-6693-2065
	はっ水度(級)	JIS L 1092	初期	5・5・5	5・5・5	5・5・5	5・5・5	5・5・5	5・5・5	担当者	
	耐水度(mm)	JIS L 1092 A法		10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	10000以上	依頼日	2023年10月18日
紫外線遮蔽率(%)	JIS L 1925		100	100	100	100	100	100	品名	24SS_UVO生地検査_3	
紫外線防護係数 (UPF値)	JIS L 1925		100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	品番	(関連品番・その他) 色数 5	
UPF格付値	JIS L 1925		50+	50+	50+	50+	50+	50+	適用規格	JUPA基準	
遮光率(%)	JIS L 1955 A法 (10000lx)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	判定	生地検査 染色堅牢度 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (5)色 - 不合格 ()色 物性 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 - 不合格 機能性 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 - 不合格	
遮熱率(%)	JIS L 1951		61	59	58	47	48	備考	・試験項目は依頼者の指示による。 ・検査結果がそのまま洋傘製品の性能を示すものではない。 ・紫外線防護係数 (UPF値) 基準値がない為、判定より除外。	
	区分記号		S55	S55	S55	S45	S45			
					
物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)			
					
					
					
					
					
					
					
					
					
添付白布	綿・絹 (昇華) 綿・ポリエステル												
生地見本	1 OF	2 BE	3 LV	4 BG	5 BK	6	7						
担当	確認	発行	2023年11月2日		検査機関	一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター MSX-QTEC深セン試験センター							
			№ 23-SZ-05258 (1/1)		(TEL)	0755-6162-3133							

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。
(注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。